

CEMENTLAPOK TISZTÍTÁSA, ÁPOLÁSA ÉS UTÓLAGOS FELÜLETKEZELÉSE

A cementlap, mint minden természetes, porózus felületű mészkő vagy cotto burkolat, valamivel érzékenyebb egy mázas csempénél, ezért a takarításnál és ápolásnál pár dologra oda kell figyelni, hogy sokáig gyönyörködhessünk a lapokban.

1. ÁLTALÁNOS NAPI TAKARÍTÁS

MARRAKESH CEMENTLAP CLEANER takarítószer 1:10 oldat arányban

A CLEANER nagy hatékonyságú lúgos tenzit oldat, vizes bázisra épülő tisztítófolyadék, koncentrátum. Csekély habzású, biológiailag lebomló, ezért környezetbarát termék.

Az impregnálószerünkkel maximálisan kompatibilis vegyszer.

Alkalmazása: A koncentrátumból igény szerinti mennyiségű vizes hígítás készül, ez lesz a tisztítófolyadék, melyet hagyományos eszközökkel a tisztítandó felületre kell felvinni. Kb. 2-5-10 perc szennyeződéstől függő várakozási idő után felmosást kell végezni. Szükség esetén a tisztítás hatékonyságát súrolókefével lehet növelni.

Ha nincs kéznél (vagy éppen elfogyott) a takarítószerünk, a legtöbb folyékony ruhamosószer és háztartásban használt általános, **lúgos vagy semleges kémhatású** mosószer, mosogatószer is jórészt (különböző hatásfokkal) alkalmas erre a feladatra.

Pár elterjedt és kipróbált szer, amivel biztosan nem teszünk kárt a lapokban: Domestos 24H, Cif Cream súrolószer, Cif mosogatószer, Ecoclean padlótisztító, Flóraszept, mosószappan (elég jó hatásfokú és költséghatékony megoldás. Ne a kézmosáshoz, hanem a ruhamosáshoz használt szappant használjuk), hipós oldat (de a háztartási „normál” hipó meglehetősen kellemetlen szagú...)

Takarítószerek, padlóápoló szerek, amik savas kémhatásuk miatt biztosan nem alkalmasak takarításra: Ajax Floral Fiesta, Cif Brillant padlóápoló, savas vízkőoldó szerek, sósav...

FONTOS: Savas kémhatású szerekkel a cementlapokat semmiképpen se tisztítsuk, takarítás előtt ellenőrizzük a termék címkéjén annak összetételét, PH értékét (a 7 alatti PH érték mindig savas)!

2. FELÜLETEN LERAKÓDOTT SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA

MARRAKESH CEMENTLAP CLEANER takarítószer 1:4 oldat arányban

A nagyobb mértékű szennyeződések - pl. egy lakásfelújítás alatt/után - is a CLEANER takarítószert használhatjuk, csak töményebb oldatban. A módszer ugyanaz, mint fent.

Alternatívaként használhatunk Cif Cream súrolószert is. Vigyük közvetlenül a felületre, és dörzsöljük erősen a szivacs dörzsis felével, majd bő meleg vízzel mossuk fel. A legtöbb szennyeződés eltávolítható ezzel a módszerrel.

3. MAKACS, A FELÜLETBE MÁR BEIVÓDOTT FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA

MARRAKESH CEMENTLAP CLEANER takarítószer 1:2 oldat arányban

A kifejezetten makacs szennyeződések eltávolításához is a CLEANER-t ajánljuk, tapasztalataink szerint 1:2 arányú tömény koncentrátumban a legmakacsabb foltokat is eltávolítja.

Amennyiben ez sem segít (de 95%-ban szokott), úgy végső megoldásként 120-as csiszolópapírral, körkörös mozdulatokkal dörzsöljük a felületet, „mechanikailag” eltávolítva a foltot.



4. VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA

MARRAKESH CEMENTLAP LIME REMOVER vízkőoldó, 0,3 - 0,5 l/m² oldat arányban

Gyengén savas tisztítókeverék, azonnal felhasználható. Szakszerű feldolgozás esetén az érzékeny ásványi felületeket nem támadja meg. A nem túl mélyen lévő szennyeződések mellett a mész- és habarcs fátyolt is oldja.

A nagy nedvszívóképességű aljzatokat előzőleg alaposan be kell nedvesíteni, hogy a tisztítószer ne hatoljon be túlságosan mélyen az építőanyagba. A készítményt ezután fel kell hordani, mechanikusan (gyökérkefével) megtisztítjuk, majd alaposan leöblítjük. Lúgotat ne használjunk semlegesítőszerként. Erőteljesebb szennyeződéseknel szükséges lehet még egy tisztítás. A nagyobb és erősen szennyezett felületeket nagynyomású, forróvízes- vagy gőztisztító-berendezésekkel tisztíthatjuk meg. Azokat a határos felületeket, melyek nem érintkezhetnek a tisztítószerrel, le kell takarni polietilén-fóliával. Ajánlatos próbafelületek használata.

Ha nincs kéznél, időnként (évente maximum egyszer) ecetet is alkalmazhatunk. A 10%-os háztartási ecetet hígítsuk fele-fele arányban vízzel, majd alaposan súroljuk át a vízköves részt. Apránként haladjunk, 8-10 lapnál többet ne kezeljünk egyszerre. Azonnal mossuk le tiszta forró vízzel. Mindenképpen impregnáljunk és vaxoljunk utána.

FONTOS: a leglényegesebb azonban, hogy ne hagyjuk a vízkövet kialakulni. Ezért azt ajánljuk, hogy a vízkőnek kitett felületen Cif súrolószerrel alaposan súroljuk át a felületet, „mechanikailag” szedve le a még gyenge vízkövet.

A legtöbb forgalomban lévő vízkőoldó savas kémhatású és ezért nem alkalmas a cementlapok takarítására!

5. AGRESSZÍV ANYAGOK, AMELYEK KÜLÖNÖSEN ÁRTALMASAK A CEMENTLAPOKRA

- vörösbor
- kávé
- saláta ecet
- mustár
- színes gyümölcsök levei (meggy, málna, stb...)
- cékla
- kóla, narancslé, almalé: ezek is meglehetősen savas italok

FONTOS: ezeket az anyagokat lehetőleg töröljük le rövid időn belül, mert egy idő után átmarják magukat a viaszrétegen is!

6. ÁPOLÁS, UTÓLAGOS FELÜLETKEZELÉS

Az impregnálást és vaxolást érdemes ugyan időről időre megismételni, de tapasztalataink szerint a cementlap hosszú évekig nem igényel új felületkezelést. Nagy forgalmú helyeken (étterem, kávézó) viszont javasoljuk az évenkénti impregnálást és vaxolást is.

MARRAKESH  **CEMENTLAP**

2045 Törökbálint DEPO
Raktárvárosi út
Központi épület Pf. 91.

Telefon: +36 23 / 950 282; +36 20 / 97 34 344
E-mail: info@marrakesh.hu
www.marrakeshcementlap.hu

